



PRIMALLE™ Primer (Selador) é um selador base água, desenvolvido especialmente para maximizar desempenho das linhas Grattano® e Grattano® Lince da Ecogranito, cuja função é conferir aderência à superfície de aplicação, constituindo um ambiente adequado para a ancoragem do revestimento e evitar o seu descolamento.

Indicação de uso

Composição: Água, resina, cargas minerais, pigmentos e biocidas.

Prazo de Validade: 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local coberto, fresco, seco e ventilado e devidamente lacrado. Após aberto, o conteúdo da embalagem deve ser utilizado por completo.

Embalagem: Barricas de 20 kg, barricas de 7 kg e baldes de 25 kg.

Tipo	Classificação	Descrição
4.1.2.5	Selador opaco para alvenaria interior/exterior	Selar e uniformizar a absorção de superfícies de alvenaria em geral, a serem emassadas ou pintadas.

Referência Normativa: Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702:2021

Qualidade comprovada

	Requisitos	Desempenho Primalle™ Selador (Primer)
Teor de sólidos de acordo com a ABNT NBR 15315	Mínimo de: 40%	≥ 40%
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.	Concentração máxima de: 130 g/L	Isento de compostos orgânicos voláteis

Testes normas ABNT



VOC é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis, substâncias que evaporam em condições normais de temperatura e pressão. Quando liberados no ambiente, esses compostos podem formar vapores prejudiciais à saúde humana - causando irritações, dores de cabeça e desconfortos respiratórios e, em casos de exposições prolongadas, problemas mais graves - além de impactos negativos ao meio ambiente.

O Primalle™ Primer (Selador) é isento de VOC, contribuindo para ambientes mais saudáveis, seguros e sustentáveis.

Propriedades Físico-Químicas

Estado físico: Líquido

Forma: Líquido viscoso

Cor: Conforme catálogo de cores
Ecogranito®

Odor: Característico

Viscosidade: 90 - 120 KU (25 °C)

Densidade: 1,4 - 1,6 g/cm³

pH: 8,0 - 10,0 (25°C)

Preparo da Superfície

Norma ABNT NBR 13245: a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas e/ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado ao lixar.

Dados de aplicação

Misturar bem antes de usar com o auxílio de ferramentas de aço inox, alumínio ou plástico.

DILUIÇÃO	Pronto para uso
RENDIMENTO	Como valor de referência, tem-se: Aproximadamente 30,0 m ² por barrica de 20 kg (2 demãos) ou aproximadamente 37,5 m ² por balde de 25 kg (2 demãos).
ACESSÓRIO DE PINTURA	Ferramenta de aço inox ou plástico para homogeneizar o Primalle™ Primer (Selador); rolo e/ou trincha.
SECAGEM AO TOQUE	3 horas
SECAGEM FINAL	24 horas
Nº DE DEMÃOS	Aplicar duas demãos cruzadas (vertical e horizontal) para cobertura completa da superfície
ENTRE DEMÃOS	6 horas

 **Rendimento pode variar em função do método de aplicação, espessura da camada, regularização, rugosidade, porosidade e temperatura do substrato.**

Nota: aguardar no mínimo 24 horas de secagem do Primalle™ Primer (Selador) para iniciar a aplicação dos revestimentos da linha Grattano® da Ecogranito®.

Recomendações

- Para evitar acidentes durante a manipulação do produto é recomendado o uso de óculos de proteção, calçado fechado e luvas nitrílicas (ou qualquer outra luva adequada à manipulação de produtos químicos).
- Manter a embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor.
- Não descarte o produto desta embalagem no meio ambiente.

Para mais informações, consulte o Manual Técnico de Aplicação e Manutenção e a FDS do produto.

Transporte, armazenamento e descarte

- Manter e transportar o produto sempre na posição vertical.
- Manter o produto armazenado em local coberto, seco, fresco, ventilado e nunca em lugares quentes e úmidos.
- Faixa de temperatura ideal para o armazenamento: 15 a 35°C.
- Empilhamento máximo: 3 embalagens.
- Recipientes vazios podem reter alguns resíduos do produto. Embalagens contaminadas não podem ser reutilizadas e, devem ser descartadas seguindo às leis vigentes.



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- **Contato com a pele ou olhos:** Em caso de contato, lave imediatamente com água em abundância. Se estiver usando lentes de contato, remova-as (se possível) e continue enxaguando.
- **Irritações:** Em caso de irritação na pele ou nos olhos, ou surgimento de erupções, procure atendimento médico.
- **Inalação:** Evite a inalação de poeira, fumos, gases, névoas, vapores ou aerossóis gerados durante a preparação e aplicação do produto.
- **Equipamentos de proteção:** Utilize sempre luvas, vestimentas apropriadas, proteção ocular e facial durante a aplicação.
- **Ventilação:** Mantenha o ambiente bem ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- **Armazenamento:** Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso.

As informações contidas neste Boletim Técnico têm por objetivo orientá-lo. Não nos responsabilizamos pelos danos diretos ou indiretos que possam resultar do armazenamento irregular, aplicação ou manutenção indevidas.

Havendo dúvida a respeito do produto, aplicação, manutenção ou garantia, acesse os documentos pertinentes, disponíveis em nosso site, ou entre em contato com a equipe técnica da ECOGRANITO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Departamento Técnico: (31) 3223 2000 / (31) 3342 3000

E-mail: suporte@ecogranito.com.br

ECOGRANITO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Avenida João César de Oliveira, 4665 - Novo Eldorado

Contagem/MG - CEP: 32341-001

CNPJ: 10.935.998/0001-70

LIVIA ALMEIDA

Responsável Técnica

CRQ O23004194 - II Região



www.ecogranito.com.br

VERSÃO REVISADA EM: JANEIRO DE 2026.